





Das Original

TSI 10/13



Dichtung, Zylinderkopfhaube

Smart




Das Original

129.400



Dirko™-S Profi Press HT
Hochleistungsfähige, dauerelastische
Dichtmasse auf Silikonbasis



Anwendung:

Dichtmittelreste vorsichtig mit Kunststoffspachtel entfernen.

Dichtflächen reinigen und entfetten.

Vor Gebrauch Verschlusskappe entfernen. Winkeldüse aufschrauben, Schutzkappe entfernen. Durch dosiertes Drücken der Düse tritt Dichtmasse aus der Öffnung und kann entsprechend der Bauteilkontur aufgetragen werden. Raupe nicht zu dick auftragen, da die Gefahr besteht, dass das Dichtmaterial in den Innenbereich hineintropft. Nach Beendigung die Schutzkappe auf die Düse stecken.

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C.

Dichtraupe ca. 3,5 – 4,0 mm.

Durchhärtezeit: ca. 4 mm in 24 Stunden.

