

TEAR-RESISTANT PAPER

EN

Examples of use

Carburettor seal, fuel pump seals.

Up to 120 °C, with all other flat seals except where steam is encountered

Composition

Cellulose fibres impregnated with a mixture of protein and glycerine. Can be coated in nitrile rubber.

FR

Exemples d'utilisation

Joints de carburateur, joints de pompe à essence. Dans une limite de température de 120 °C, tous autres types de joints plats à l'exception de ceux en contact de vapeurs.

Composition

Matériau constitué de fibres de cellulose imprégnées d'un mélange à base de protéine et glycérine. Peut être recouvert de caoutchouc nitrile.

DE

Verwendungsbeispiele

Vergaserdichtungen, Kraftstoffpumpendichtungen. Bis zu 120 °C, mit allen anderen Flachdichtungen außer bei Dampf

Zusammensetzung

Cellulosefasern mit einem Gemisch aus Protein und Glycerin imprägniert. Kann mit Nitrilkautschuk beschichtet werden.

IT

Esempio d'utilizzo

Guarnizioni carburatore, Guarnizioni pompa benzina. Tutti gli altri tipi di guarnizioni piane entro una temperatura massima di 120 °C, eccetto quelle a contatto con vapori

Composizione

Materiale costituito da fibre cellulose impregnate di una miscela a base di proteine e glicerina, può essere ricoperto di gomma nitrilica.



		35 x 58 cm
0,25 mm	x 5	016114P
0,5 mm	x 5	016116P
0,8 mm	x 5	016117P
1 mm	x 5	016118P
1,6 mm	x 5	016119P