

Kühlerfrostschutz KFS 12-35

Leírás

A Kühlerfrostschutz KFS 12-35 monoetilén-glikol bázisú OAT (szervessav technológiával készült) nitrit- amin- foszfát- borát- és szilikátmentes használatra készre kevert fagyálló hűtőfolyadék. Más monoetilén-glikol vagy monopropilén-glikol alapú és szilikátmentes hűtőfolyadékokkal korlátozás nélkül keverhető.

A Kühlerfrostschutz KFS 12-35 hűtőfolyadékot - amennyiben a berendezés gyártója másképp nem rendelkezik – legkésőbb három évenként javasoljuk cserélni.

Alkalmazási terület

A Kühlerfrostschutz KFS 12-35 a korszerű személygépkocsik, haszonjárművek, mezőgazdasági és építőipari berendezések öntöttvas, alumínium és réz elemeket tartalmazó hűtési rendszereinek széles körében egész évben használható.

A hűtőfolyadék kiválasztásánál vegyék figyelembe a berendezés gyártójának erre vonatkozó előírásait!

Előnyei

- Kifogástalan védelmet biztosít a korrózióval szemben
- Meggátolja a kavitáció kialakulását
- Fokozott mértékű védelmet nyújt a motor túlmelegedésével szemben
- Hatékony kenést biztosít a vízszivattyúban
- A hűtési körben lévő öntöttvas, alumínium és réz szerkezeti anyagokkal valamint ezek ötvözetével maradéktalanul összefér

Minősítések és jóváhagyások

BS 6580:2010	Ford WSS-M97B44-D	MTU MTL 5048
ASTM D 3306	John Deere JDMH5	Volvo 128 6083/002
Caterpillar MAK A4 05.09.01	GM 6277M	VW TL 774-D (G12)
Cummins IS Series N14	MAN 324 Typ SNF	VW TL 774-F (G12+)

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Szín:	viola
Sűrűség 15°C-on:	1068 kg/m ³
pH érték:	8,70
Forráspont:	110 °C
Kristályosodási pont:	-37 °C
Fénytörési mutató (20 °C-on):	1,3860

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10583210
4 liter	10583211

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.08	1.002	2020.06.03