

EL-Add 48 (zelená)

Popis a rozsah použití

EL-Add 48 je vysoce pevný, anaerobní spoj, obzvlášť vhodný pro upevnění ložisek a hřídelů, nepodléhá povinnému označování. Vyznačuje se rychlou manipulační pevností a vynikající teplotní odolností.

Při absenci vzduchu a kovovém styku se spojovanými díly se vytváří vytvrzující tenká těsnicí vrstva odolná proti médiím a teplotám.



1. Obecné informace o výrobku

Chemická báze	Modifikovaný akrylát
Složky	Jednosložkový
Barva	Zelená
Rozsah teplot	-55 °C až +180 °C
Maximální spára k utěsnění	≤ 0,20 mm
Odolnost vůči	Oleje, tuky, paliva, chladiva, studená a horká voda, slaná voda a mnoho dalších

2. Technické údaje

Veličina	Hodnota	Zkušební norma
Hustota	1,10–1,14 g/ml	DIN EN 542:2003
Viskozita (25°C)	400–700 mPas	
Manipulační pevnost	5–15 min	EN ISO 10964
Funkční pevnost	3–6 h	
Konečná pevnost	12–24 h	
Moment odtrhu	> 40 Nm	EN ISO 10964

EL-Add 48 (zelená)

3. Obecné pokyny

3.1. Pokyny k použití a zpracování:

1. Odstraňte zbytky těsnění a vyčistěte těsnicí plochy pomocí rozpouštědla.
2. Těsnicí plochy musí být před nanesením těsnicí hmoty čisté, suché, beze zbytků oleje a tuku, aby bylo umožněno bezpečné utěsnění popř. přilnutí.
3. Teplota optimální zpracování 23°C
4. Aplikujte těsnicí hmotu rovnoměrně na celý utěšňovaný povrch na jedné straně stlačením plastové měchovité lahvičky.
5. Není nutné odvětrání.
6. Díly namontujte podle nařízení výrobce.
7. Okamžitá těsnicí funkce.
8. Bezpečnostní a technický datový list na www.elring.com
9. V případě dalších dotazů se prosím obraťte na naši servisní horkou linku.

3.2. Skladování

- Optimální skladovací podmínky: skladujte v chladu (+5°C až +23°C) a suchu
- Minimální trvanlivost: 24 měsíců v neotevřených obalech.
- Číslo šarže je strukturováno následovně: RRTT (datum plnění)

3.3. Forma dodání

Obj. č.	Obsah balení	Plnicí množství	Barva	Balení (ks)	Nálepka CLP
954.030	Měchovitá láhev	50 ml	Zelená	6 kusů	DE/EN/FR/IT/PT/ ES/RU/BG/CN/CZ/ DK/EE/FI/GR/HR/ HU/LT/LV/NL/NO/ PL/RO/SE/SI/SK

EL-Add 48 (zelená)

3.4. Vyloučení záruky

Výše uvedené údaje v tomto technickém datovém listě, zejména návrhy pro zpracování a rozsah použití našich výrobků, spočívají na našich současných znalostech a zkušenostech. Na základě různých možností použití, podmínek použití a pracovních podmínek, na které nemáme vliv, nepřebíráme odpovědnost za způsobilost našich výrobků pro relevantní výrobní postupy za konkrétních pracovních podmínek ani za zamýšlené účely zpracování a výsledky. Pro zajištění takové způsobilosti doporučujeme v každém případě dostatečné předchozí vlastní pokusy a testy.

Jakákoli odpovědnost vyplývající z pokynů v tomto technickém datovém listu a jakákoli odpovědnost vyplývající z ostatních písemných nebo ústních poradenství pro daný výrobek je výslovně vyloučena. Ledaže by nám v případě ohrožení života, ublížení na zdraví, případl k tíži úmysl nebo hrubá nedbalost nebo vznikla odpovědnost dle závazného práva o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.