




SI 1723

Sadece uzman personel için!
1/3

SERVICE INFORMATION

PERMAGLIDE® KAYMALI YATAKLAR İÇİN KARŞI PARÇALAR



ETKEN FAKTÖRLER

Bakım gerektirmeyen veya az bakım gerektiren bir yatak yerinin işletim güvenliği ve çalışma ömrü, sadece yüklenme sınıfına ve yağlama maddesi nedeniyle yatak yerlerinin az bakım gerektirmesine değil, aynı zamanda kaydırma ortağının malzemesine ve yüzeyine de bağlıdır. Kaydırma ortaklarının malzemeleri, kaymalı yatağın aşınma özelliğini ve çalışma ömrünü kısmen önemli ölçüde etkiler (bkz. "Düzelme faktörü" tablosu).


P1 malzemeden üretilen kaymalı yataklarda, kaydırma ortağında sertleştirilmiş veya özel kaplamalı bir çalışma yüzeyinin kullanılması genellikle çalışma ömrü açısından avantajlıdır. Bu özellikle daha yüksek yüklenme durumları ve daha yüksek kayma hızı için geçerlidir. Mil malzemesi daha fazla sertleştirilemiyorsa yatak muylusunda hassas taşlanmış bir yüzey mevcut olmalıdır. Hareket yönünün enine doğru taşlama izlerinin veya torna izleri ile

torna spirallerinin olması engellenmelidir. PERMAGLIDE® P14 gibi kurşun içermeyen malzemelerde örneğin, P10 malzemesinde kullanılan kurşun-bronz bileşiminden çok daha sert olan kalay-bronz kullanılır. Bu nedenle kurşun içermeyen PERMAGLIDE® P1 kaymalı yataklarda sertlik değeri HRC > 47 olan daha sert karşı parçaların kullanılması tavsiye edilir. Bu sayede malzeme daha az aşınır ve karşı parça daha da olumsuz etkilenir.

KARŞI PARÇANIN SERTLİĞİ

Sürtünme koşullarının uygun olmasını sağlamak amacıyla mümkün olduğunda sert ($HRC > 45$) ve düz (pürüzlülük derinliği $R_z 0,8 - 1,0$ arası) bir karşı parça kullanılmalıdır. Farklı mil sertlikleri ile yapılan denemelerde, daha düşük sertliğe veya daha yüksek yüzey pürüzlüğüne sahip millerin kullanılması halinde çalışma ömrü aşınmasının daha yüksek olduğu görülmüştür.

$v = 0,42 \text{ m/s}$ $p = 2 \text{ MPa}$ *Alıştırma işlemi 4 sa* *Çalışma ömrü 56 sa* *P14*



Rotasyon test standı değerlendirmesi: Farklı HRC mil sertlikleri için aşınma değerleri (µm)



SI 1723

Sadece uzman personel için!
2/3

KARŞI PARÇA PÜRÜZLÜLÜĞÜ


Kaydırma ortağını yüzey pürüzlülüğü de kaydırma çiftinin işletim güvenliği ve çalışma ömrü bakımından büyük önem taşır. En uygun sürtünme koşulları, R_z 0,8 ile R_z 1,5 arasındaki yüzey pürüzlülüğü değerlerinde elde edilir.

P1 malzemeden üretilen kaymalı yataklarda, yüzeyin çok pürüsüz olması halinde katı yağlama maddesi kaydırma ortağını yeterince birikmez. Kayma hareketi esnasında tekrar tekrar yapışma ve bunun sonucunda tutma-bırakma etkileri, gicirdama sesleri ve işletim

arızaları meydana gelir. Kaydırma ortağını yüzeyi çok pürüz olduğunda, kaymalı yataktaki mevcut olan katı yağlama maddesi, kaydırma ortağını kapalı bir yağılama tabakası oluşturmak için yeterli değildir. Daha yüksek sürtünme, sıcaklık artışı ve daha yüksek aşınma ile birlikte aşınma durumları gerçekleşir.

P2 malzemeden üretilen kaymalı yataklarda, daha yüksek pürüzlülük değerlerinde yağlama maddesi olarak gres mevcut olmasına rağmen daha fazla aşınma ile sonuçlanan aşınma durumları gerçekleşir.

$v = 0,42 \text{ m/s}$ $p = 2 \text{ MPa}$ *Alıştırma işlemi 4 sa* *Çalışma ömrü 56 sa* *P14*




Rotasyon test standı değerlendirmesi: **Farlı R_z mil pürüzlülüğü, HRC 60 mil sertliği**
değerleri için aşınma değerleri (μm)


AŞINMA DEĞERLERİ

1. TEST PARAMETRESİ 1

Yük 2 MPa, kayma hızı 0,42 m/s



2. TEST PARAMETRESİ 2





SI 1723

Sadece uzman personel için!
3/3

KAYDIRMA ORTAĞININ TASARIMI

GENEL OLARAK ŞU GEÇERLİDİR:


Tribolojik bir sistemde azami taşıma oranının elde edilmesi ve kaygan tabakada kesintili alışma oluşmasının engellenmesi için bir radyal yataktaki mil bir eksenel yataktaki ise basınç omzu kaymalı yüzeyden taşmalıdır.

MİL

Millerde yivler açılmalı ve keskin kenarlar yuvarlaklaştırılmalıdır, böylece aşağıdakiler sağlanır:

- montaj kolaylaştırılır
- burcun kaygan tabakası hasar görmez

Millerin kaygan bölgesinde esas itibarıyla yivler veya girintiler olmamalıdır.



Bir döküm milin taşlanması

01 Uygulamada milin dönme yönü

02 Taşlama diskinin dönme yönü

03 Taşlamada mil için istenen dönme yönü

KARŞI ÇALIŞMA YÜZEYİ

Doğru pürüzlülük derinliği ile en uygun kullanım süresi

- En uygun kullanım süresi, karşı çalışma yüzeyinin pürüzlülük derinliği R_z 0,8 ile R_z 1,5 arasında olduğunda elde edilir:
 - PERMAGLIDE® P1 kuru çalıştığından
 - PERMAGLIDE® P2 yağlandığında.

DİKKAT:

 Daha küçük pürüzlülük derinlikleri, kullanım süresini artırmaz ve yapışma sonucu aşınmaya neden olabilir. Daha büyük pürüzlülük derinlikleri büyük ölçüde azalır.

- Karşı çalışma yüzeyinde korozyon, PERMAGLIDE® P1 ve P2'de aşağıdakilerle önlenir:
 - contalama,
 - korozya karşı dayanıklı çelik kullanımı,
 - uygun yüzey işlemleri.

PERMAGLIDE® P2'de ilave olarak yağlama maddesi, korozya karşı etkilidir.

- Sfero döküm (GGG) açık bir yüzey dokusuna sahiptir ve bu nedenle R_z 2 değerine veya daha iyi bir değere taşlanabilir.

Şekilde döküm miller için uygulamadaki dönme yönü gösterilmektedir. Dönme yönü, taşlama diskinin dönme yönü gibi olmalıdır, çünkü karşı dönme yönünde, daha fazla aşınma meydana gelir.

YÜZEY KALİTESİ

- Taşlanmış veya çekilmiş yüzeyler tercih edilmelidir.
- İnce tornalanmış veya R_z 0,8 ile R_z 1,5 arasında ince tornalanmış ve haddelenmiş yüzeyler, daha fazla aşınmaya neden olabilir (ince tornalama esnasında sarmal biçiminde oluklar oluşur).

HİDRODİNAMİK İŞLETİM

Hidrodinamik işletim için karşı çalışma yüzeyinin pürüzlülük derinliği R_z , en küçük yağlama tabakası kalınlığından daha küçük olmalıdır.

Motorservice, hidrodinamik hesaplamayı, bir servis olarak sunar.