

Schmierfett K2K

Leírás

Az A. Z. Schmierfett K2K magas fokon finomított ásványi olaj és lítium szappan sűrítő felhasználásával készült NLGI 2 konzisztencia osztályú általános célokra alkalmas kenőzsír. Megfelelő mechanikai stabilitás és jó vízállóság jellemzi.

Javasolt üzemi hőmérséklet tartománya -25 °C-tól + 110 °C-ig terjed

Alkalmazási terület

Az A. Z. Schmierfett K2K elsősorban normál hőmérsékleten, közepes terhelésen és fordulatszámon üzemelő gördülőcsapágyak, csapok, csuklók és drótkötelek kenésére alkalmazható.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Stabil szerkezete révén terhelés alatt sem folyik ki a kenési helyről
- Megbízható szintű öregedésállósága lehetővé teszi az újraszírási ciklusok kiterjesztését
- Kifogástalanul szivattyúzható
- Nedvesség jelenlétében is megbízható védelmet nyújt a korrózióval szemben

Minősítések és jóváhagyások

DIN 51 502: K 2 K-25	ISO 6743-9: L-XBCEA 2	
----------------------	-----------------------	--

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Szín:	Sötétbarna
NLGI osztály:	2
Alapolaj kin. viszkozitása 40 °C-on:	100 mm ² /s
Cseppenéspont:	195 °C
Penetráció változás 25 °C-on (60 ütem):	285 0,1 mm
Penetráció változás 25 °C-on (10 ezer ütem):	25 0,1 mm
Statikus vízállóság:	1 - 90
Öregedésállóság (100 óra, 100 °C, Δp)	25 kPa
Korróziós teszt rézlemezen (100 °C, 24 óra)	1 fokozat
Korróziós teszt acéllemezen (100 °C, 24 óra)	megfelel

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
0,40 kg patron	10583315
5 kg	10583316
50 kg	10583317

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.02	1.001	2017.06.02