

Kühlerfrostschutz KFS 11-35

Leírás

A Kühlerfrostschutz KFS 11-35 monoetilén-glikol bázisú OAT (szervessav technológiával készült) nitrit- amin- és foszfátmentes használatra készre kevert fagyálló hűtőfolyadék. Más monoetilén-glikol vagy monopropilén-glikol alapú hűtőfolyadékokkal korlátozás nélkül keverhető.

A Kühlerfrostschutz KFS 11-35 hűtőfolyadékot - amennyiben a gyártómű másképp nem rendelkezik – két évenként javasoljuk cserélni.

Alkalmazási terület

A Kühlerfrostschutz KFS 11-35 személygépkocsik, haszonjárművek, mezőgazdasági és építőipari berendezések öntöttvas, alumínium és réz elemeket tartalmazó hűtési rendszereinek széles körében egész évben használható.

A hűtőfolyadék kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Kifogástalan védelmet biztosít a korrózióval szemben
- Meggátolja a kavitáció kialakulását
- A hűtési körben lévő szerkezeti anyagokkal és tömítésekkel maradéktalanul összefér

Minősítések és jóváhagyások

BS 6580:2010	Ford ESD-M97B49-A	MTU MTL 5048
ASTM D 3306	Jenbacher TI 1000-0201	Volvo 128 6083/002
ASTM D 4985	GM GME L1301	VW TL 774-C (G11)
Cummins 85T8-2	MAN 324 Typ NF	

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Szín:	kék
Sűrűség 15°C-on:	1070 kg/m ³
Habzás hajlam (88 °C-on):	30 cm ³
Hab megszűnési idő (88 °C-on):	1 mp
pH érték:	8,40
Kristályosodási pont:	-37 °C
Fénytörési mutató (20 °C-on):	1,3867

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10583208
4 liter	10583209

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.08	1.001	2017.06.08